

GIPSWIJZER



Stuc-Primer
voor zuigende
ondergronden



Grondeermiddel
voor zuigende
ondergronden



Betokontakt
voor gladde
niet zuigende
ondergronden



Prime Quick
universele primer
voor zuigende
en niet zuigende
ondergronden



Isokontakt
voor vervuilde
ondergronden



Spraykontakt
voor gladde
zwakzuigende
ondergronden



Resultaat	Schuurwerk		Glad dunpleisterwerk												Glad pleisterwerk														
	Geelband		TopFinish		FinishPasta		AirlessPlast		Fix & Finish		ProFinish		MP 75 2 mm		MP 75 (NL,SL)		MP 75 Diamant		Rotband		Goldband		Goldband Quick		Snelband		AquaStuc		
Opbrengst in m² bij laagdikte in mm	4,4 m² bij 5 mm		50 m² bij ca. 0,1 mm		22 m² bij 0,5 mm		11.5 m² bij 2 mm		15 m² bij 2 mm		15 m² bij 2 mm		15 m² bij 2 mm		3,2 m² bij 10 mm		2,1 m² bij 10 mm		6 m² bij 5 mm		3 m² bij 10 mm		5,5 m² bij 5 mm		3 m² bij 10 mm		2,7 m² bij 10 mm		
Ondergrond Metselwerk																													
	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	
Rode metselbaksteen																													
Poriso, Kalkzandsteen, Snelbouwsteen (sterk zuigend)																													
Gemengd																													
Breuksteen, Betonsteen (glad, zwak zuigend)																													
Verlijmde elementen																													
Kalkzandsteen, Cellenbeton	Grondeer/ Stuc-Primer	5+			0 - 2		0 - 2		1 - 3		0 - 5	Grondeer/ Stuc-Primer	2+			Grondeer/ Stuc-Primer	10+ ***	Grondeer/ Stuc-Primer	5+			Grondeer/ Stuc-Primer	5+			Grondeer/ Stuc-Primer	10+		
Gipsblokken	Spraykontakt/ Betokontakt	5+			0 - 2		0 - 2		1 - 3		0 - 5	Spraykontakt/ Betokontakt	2+					Spraykontakt/ Betokontakt	5+			Spraykontakt/ Betokontakt	5+			Spraykontakt/ Betokontakt	10+		
Beton																													
Glad of prefab	Spraykontakt/ Betokontakt	5+			0 - 2		0 - 2		Spraykontakt/ Betokontakt	1 - 3	Spraykontakt/ Betokontakt	0 - 5	**	2+			Spraykontakt/ Betokontakt	10+	Spraykontakt/ Betokontakt	5+			Spraykontakt/ Betokontakt	5+			Spraykontakt/ Betokontakt	10+	
Ruw		5+			0 - 2		0 - 2		1 - 3		0 - 5	**	2+			Spraykontakt/ Betokontakt	10+		5+				5+			Spraykontakt/ Betokontakt	10+		
Oude situatie																													
Bestaand stabiel stucwerk	Spraykontakt/ Betokontakt	5+			0 - 2		0 - 2		Spraykontakt/ Betokontakt	1 - 3	Spraykontakt/ Betokontakt	0 - 5	Spraykontakt/ Betokontakt	2+					Spraykontakt/ Betokontakt	5+			Spraykontakt/ Betokontakt	5+			Spraykontakt/ Betokontakt	10+	
Bestaande stabiele sierpleister	Spraykontakt/ Betokontakt	5+							Spraykontakt/ Betokontakt	1 - 3	Spraykontakt/ Betokontakt	0 - 5	Spraykontakt/ Betokontakt	2+					Spraykontakt/ Betokontakt	5+			Spraykontakt/ Betokontakt	5+			Spraykontakt/ Betokontakt	10+	
Bestaande onbehandelde spacklaag	Isokontakt	5+			0 - 2		0 - 2		Isokontakt	1 - 3	Isokontakt	0 - 5	Isokontakt	2+					Isokontakt	5+			Isokontakt	5+			Isokontakt	10+	
Bestaand stucwerk met latex of gelijkwaardig	Betokontakt	5+			0 - 2		0 - 2		Betokontakt	1 - 3	Betokontakt	0 - 5	Betokontakt	2+					Betokontakt	5+			Betokontakt	5+			Betokontakt	10+	
Bestaande gipskartonplaten	Isokontakt	5			0 - 2		0 - 2				Isokontakt	0 - 5	*	2+															
Vervuilde ondergronden (Vooraf verontreiniging verwijderen/reinigen)	Isokontakt	5+										Isokontakt	2+	Isokontakt	10+	Isokontakt	10+	Isokontakt	5+	Isokontakt	10+	Isokontakt	5+	Isokontakt	10+	Isokontakt	10+		
Nieuwe situatie																													
Ruw gekrabte droge gipslaag	Betokontakt Prime Quick	5+		0 - 1	0 - 2		0 - 2																				Spraykontakt/ Betokontakt	10+	
Licht ruw gekrabte verse gipslaag				0 - 1																									
Plaatmateriaal																													
Kunststof schuimplaten															Betokontakt	15+					Betokontakt	15+	Betokontakt	15+	Betokontakt	15+	Betokontakt	15+	
Houtwolcementplaten															Betokontakt	15+					Betokontakt	15+	Betokontakt	15+	Betokontakt	15+			
Gipskartonplaten volledig oppervlak	Isokontakt	5		0 - 1	0 - 2		0 - 2				Isokontakt	0 - 5	*	2+									Isokontakt	5+					
Stucplaten plafond/schuine kap		10+													10+							10+		10+		10+		10+	
Pleisterdragers																													
Stucanet/Steengaas/Ribbenstrek															10 + 10		10 + 10					10 + 10			10 + 10		10 + 10		10 + 10

V = voorbehandeling
A = afwerklaag



Ruw halen met gipskam en
volledig laten drogen.



Schoon, stof en vetvrij maken zodat een droge, stabiele,
draagkrachtige ondergrond verkregen wordt.



Eerst de naden vlak afvoegen met een geschikte voegenvuller
inclusief zelfklevend gaasband/papierstrook.



Greis wapeningsgaas over
volledig oppervlak.

Scan onderstaande QR-code
voor de meest actuele gips-
wijzer op Knauf.nl



Opmerkingen

Tussen elke arbeidsgang droogtijd in acht
nemen.

De ondergrond dient altijd schoon en
droog te zijn.

**Standaard zijn de materialen aangegeven
die de voorkeur hebben. Andere materialen
zijn in veel gevallen ook mogelijk, neem
hiervoor contact op met Knauf Techniek.**

De vermelde gegevens zijn in overeenstem-
ming met onze ervaring, ze zijn echter niet
bindend.

Voor de volgende pleisters adviseren
wij machinale verwerking:

- FinishPasta & airlessplast wit met
PFT Swing Airless
- De MP 75 familie en AquaStuc gipspleister
met PFT Ritmo M/L TURBO of PFT G4 X

Voor alle overige producten adviseren wij
handmatige verwerking.

Vorstrijkmiddelen Spraykontakt, Stuc-Primer
en Grondeermiddel kunnen machinaal
aangebracht worden met behulp van een
airless spuitmachine zoals Knauf Salsa.

Tip; bij dikkere laagdiktes dan 3 cm
opbouwen volgens technisch werkblad
Horizontaal ruw kammen volledig laten
drogen en dan de volgende laag erop.

* Voorstrijkmiddel hoeft niet aangebracht te
worden. Knauf garandeert hier de hechting.
Om lichte vervorming van de gipsplaten te
voorkomen, is het aan te raden voor te strijken
met Isokontakt.

** Voorstrijkmiddel hoeft niet aangebracht te
worden. Knauf garandeert hier de hechting.
Voor een prettige verwerking is het aan te
raden voor te strijken met Spraykontakt of
Betokontakt.

*** Hardheid Kalkzandsteen/cellenbeton dient
groter te zijn dan 6 N/mm²

**Voor advies en technische vragen
kunt u contact opnemen met
Knauf Techniek:**

(030) 247 33 89
www.knauf.nl
techniek@knauf.com